



Техническое описание

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

DAP® Derusto® Metallics Enamel Аэрозольная эмаль

- ✓ Придает поверхности золотистый или хромированный вид.
- ✓ Идеально подходит для окрашивания поверхностей из металла, дерева и камня.
- ✓ Наружное/внутреннее применение.

Расфасовка: 317 грамм

Цвет: золотой, хром

Артикул: 55375, 55380

Описание:

DERUSTO® Metallics Enamel – Превосходная высококачественная эмаль с великолепной прочностью. Стойка к разбрызгиванию, растеканию и каплеобразованию. Отличная стойкость к воздействию погодных факторов, выцветанию, обладает прекрасной адгезией и эластичностью. Обеспечивает надежную защиту как внутри помещений, так и снаружи. Идеально подходит для окрашивания поверхностей из дерева, металла и камня. При высыхании дает гладкое блестящее покрытие.

Предназначен для:

Окрашивания поверхностей из дерева, металла и камня.

Подготовка поверхности и применение:

- Удалить старое лакокрасочное покрытие.
- Предназначенную для окраски поверхность просушить, очистить от ржавчины, грязи, жировых и других загрязнений, зашкурить и удалить пыль.
- Укрыть прилегающие поверхности, не подлежащие окраске.
- Перед началом и во время работы тщательно встряхивать баллон, пока металлические шарики не будут свободно перемещаться.
- Баллон держать вертикально, на расстоянии приблизительно 30 см от окрашиваемой поверхности. Наносить эмаль равномерными возвратно-поступательными движениями при температуре не ниже 18°C.
- Время сушки 2-4 часа.
- Для лучших результатов рекомендуется нанести несколько слоев краски.
- После использования прочистите клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на распылитель в течение 3 секунд. Тщательно протрите распылительный клапан перед хранением.
- Не использовать на поверхностях, которые могут контактировать с продуктами питания.

ВАЖНО! Если снимаете клапан или перемещаете его, следите, чтобы распылитель был направлен в сторону от глаз, кожи и одежды.

Физико-химические характеристики:

Цвет	55375 – золотой; 55380 – хром;
Основа	Алкидный полимер
Пигмент	Металлические частицы
Растворитель	Минеральные спирты
Пропеллент	Пропан изобутан
Сухой остаток	56 ± 1%
Содержание твердых веществ	26% мин
Температура вспышки	Ниже - 17°C
Температура нанесения	от 18°C
Расход	Баллон (317г) на 2-3 м ²
Гарантийный срок хранения	60 месяцев

Очистка:

Незасохшая эмаль удаляется растворителем, а высохшая – смывкой старой краски.

Состав:

Алкидный полимер, минеральные спирты, пропан, изобутан, толуол, металлические частицы.

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°C.

Пары не вдыхать

Не принимать внутрь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ:

Беречь от детей. Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Держите баллон плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте. По истечении срока годности или после использования баллон утилизируют с бытовыми отходами.

Первая помощь:

При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.

При попадании на кожу – промыть водой с мылом.

При вдыхании – выйти на свежий воздух.

При попадании внутрь – не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.